

# 

養生	標準養生(20 ± 2 )
強度管理材齢	28 日
設計基準強度	21 N/mm2
F	3 N/mm2
温度補正	
呼び強度	24.0 N/mm2
	2.5 N/mm2
配合強度	28.3 N/mm2
供試体数	3 セット

**ゴ－ラル曲線**：任意材齢のコンクリートの圧縮強度を予測する曲線。  
 ゴ－ラルによって理論化され実務的に有効な方法。  
 別々の日に採取した2つ以上の供試体の材齢と強度が  
 測定されていれば、その後のコンクリート強度が推定  
 できるというもの。

供試体 No.	材 齢	強 度
1	3 日	11.0 N/mm2
2	7 日	16.0 N/mm2
3	10 日	21.5 N/mm2

計算結果	任意材齢	強 度
	14 日	23.4 N/mm2
		35.4 N/mm2
	任意強度	材 齢
	30.0 N/mm2	40 日

